

MEMBRANHERDER FOR BETONG.**Tekniske data:**

Konsistens:	Væske.	Densitet:	1,03 ± 0,02kg/l.
Farge:	Hvit.	pH- verdi:	8,0 ± 1.
Tørrstoff:	29,0 ± 1,0%.	Aktiv komponent:	Vannemulgert akrylat.

Produktbeskrivelse.

Lastekt E er en membranherdner uten løsningsmidler.

Bruksområder.

Lastekt E benyttes som membran på nyutstøpt og herdnete betong.

Egenskaper.

Lastekt E danner en membran som nedsetter vannfordampingen fra betongoverflaten med ca. 75 %.

Dette medfører:

- Reduserer fenomenet "plastiske" svinriss.
- Øker holdbarheten på betongen.
- Øker vanntettheten.
- Øker betongfastheten.
- Er ikke velegnet til betong som skal etterbehandles.

Lastekt E nedbrytes av vær og vind og lysets UV-stråling etter en tid. Betongoverflaten kan normalt males på uten særlige forarbeider.

Andre anbefalte kombinasjoner.

Kan benyttes på all betong.

Dosering.

Anbefalt dosering 200 gr/m².

Bruksanvisning.

Lastekt E påføres med sprøyte etter at betongoverflaten er ferdig bearbeidet. Påføres i et så jevnt sjikt som mulig over hele betongoverflaten. Påføres to ganger eller i kombinasjon med ett lag Melcur eller Emulcur 27. Dette for å unngå spenninger pga ujevn vannfordampning.

Jo, raskere påføring jo bedre blir effekten. Etersom Lastekt E er hvit ser en tydelig hvor mye og hvor den er påført.

Etter kort tid (ca. 30 min) blir den påførte filmen fargeløs.

VIKTIG:

Husk rengjøring av utstyret med en gang etter bruk med vann.

Forpakning.

- Kanner.
- 210 liters fat.
- 1000 liters containere.

Lagring.

Lastekt E skal oppbevares frostfritt, men best ved minimum 10 °C. I original emballasje, ved foreskrevne temperatur, er holdbarheten 6mnd.

Sikkerhetstiltak.

Se produktets sikkerhetsdatablad.