

FORMOLJE.**Tekniske data:**

Aktive oljekomponenter: Raffinert mineralolje tilsatt alifatiske og aromatiske hydro- karboner.	Flammepunkt: 79 ± 2°C. Uklarhetspunkt: ca. -7°C (vurdert visuelt). Flytepunkt: < -15°C (vurdert visuelt). Utseende: Lys gul væske.
Densitet (20°C): 0,81 +/- 0,01kg/l.	

Produktbeskrivelse.

Lasol 2TM er en oljebasert formolje velegnet til betongstøp mot jordfuktig betong, hvor det skjer en hurtig eller omgående avskalling.

Egenskaper.

- Nedsetter friksjon ved avforming.
- Minsker rustdannelser på formen.
- Forlenger formens levetid.
- Lettere rengjøring av de brukte formene.

Bruksanvisning.

LASOL 2TM leveres bruksferdig.

Før påføring av formolje må formen være omhyggelig vasket.

Oljen skal påføres i tynt jevnt lag og dekke hele formoverflaten.

Overskuddsolje skal fjernes, da den kan skade betongen eller overflatens utseende. Påføringen kan skje med kost, rull eller sprøyte og dette skal skje før armering.

Forbruket er avhengig av formoverflaten og påføringsmetode:

Veiledende forbruk:

Glatte overflater: 0,01 l/m²

Ru overflater: 0,02 l/m²

Lasol 2TM kan anvendes ved temperaturer ned til - 15 °C.

Formoljens egentemperatur bør av hensyn til forbruk og påføring være over 0 °C. Overforbruk og påføringsvanskeligheter økes proposjonalt med formoljens fallende temperatur.

Forpakning.

- 25 l kanne.
- 210 l fat.
- Tank.

Lagring.

Lasol 2TM bør oppbevares frostfritt, i tett lukket emballasje og i henhold til brannmyndighetens bestemmelse.

Ved oppbevaring som ovenstående er holdbarheten 1 år.

Sikkerhetstiltak.

Se eget sikkerhetsdatablad.