

OVERFLATEFORBEDRER FOR FERSK BETONG**Tekniske data:**

Konsistens:	Viskøs væske.	pH-verdi:	6,0 + 1,0.
Farge:	Gullig.	Ekvivalent Na₂O:	Under 1,0%.
Tørrstoff:	45 + 1%.	Kloridinnhold:	< 0,01%.
Spesifikk vekt:	1,06 + 0,02 kg/l.		

Produktbeskrivelse.

DCC Entlüfter er et flytende tilsetningsstoff med god evne til å fjerne luftporer. Ferskbetongs evne til å drive ut store og små luftporer, blir kraftig øket med bruk av DCC Entlüfter. Den ferske betongs evne til å drive ut luftporer allerede under blandedprosessen er god, og konsekvensen er at den bedre komprimeringen en oppnår også hjelper til med å drive ut luftporene ytterligere

Bruksområder.

- Betong med synlige overflater
- Elementproduksjon.

Egenskaper og fordeler.

DCC Entlüfter gir følgende fordeler:

- Bedre evne til å fjerne luftporer i fersk betong
- Porefrie synlige overflater
- Mindre porer i glattede overflater

Dosering.

Alminnelig anbefalt doseringsmengde av DCC Entlüfter ligger på 0,75 – 1,0 kg pr m³ betong.

Vi anbefaler at DCC Entlüfter doseres sammen med blandevannet.

Bruksanvisning.

DCC Entlüfter i seg selv, gir ingen økt flyt i betongen. I kombinasjon med flytstoffer,

kan en få en økt konsistens på betongen. Selv ved bruk av DCC Entlüfter, kan en ikke i hvert tilfelle oppnå helt porefrie overflater. Det har også noe å bety, hvilken fortykningsteori en benytter.

Kompatibilitet.

DCC Entlüfter kan benyttes sammen med våre andre tilsetningsstoffer til betong. Untatt er våre luftporeinnførende stoffer. DCC Entlüfter bør ikke benyttes i betong med luftporetisetning.

Forpakning.

- 200 liters fat.
- 1000 liters Pallettank.
- Bulk.

Lagring.

Produktet skal oppbevares i tett lukket beholder ved temperaturer mellom +5 °C og +20 °C.

Holdbarheten er 12 mnd. Omrøring anbefales.

Sikkerhetstiltak.

Se eget hms datablad.

