

**VANNTETTENDE STOFF TIL SEMENT- OG KALKBASERTE BETONG- OG MØRTELBLANDINGER.****Tekniske data:**

<b>Konsistens:</b>	Viskøs væske.	<b>pH-verdi:</b>	12,0 + 1,0.
<b>Farge:</b>	Hvit	<b>Ekvivalent Na<sub>2</sub>O:</b>	< 0,1%.
<b>Tørrstoff:</b>	50 + 1%.	<b>Kloridinnhold:</b>	< 0,1%.
<b>Spesifikk vekt:</b>	1,03 + 0,02 kg/l.	<b>Viskositet:</b>	50-150 mPa*s

**Produktbeskrivelse.**

HYDROFIX reagerer ikke med vannet i betong blandingen eller tilslags materialet.

HYDROFIX inngår som et fast stoff i blandingen. Virkningen skjer fysisk slik at alle partikler belegges med produktet.

**Bruksområder.**

HYDROFIX bør benyttes til alle fargede betonger og mørtler, HYDROFIX forsterker farven, samtidig med at kalkutblomstring forhindres i vid utstrekning.

**Egenskaper og fordeler.**

HYDROFIX virker vanntettende i sement- og kalkbaserte betong-og mørtelblandinger. Ved bruk i farget betong og mørtel vil hydrofix gjøre fargen klarere.

Blandetiden økes ikke ved bruk av HYDROFIX, og avbindingstiden endres ikke, eller kun minimalt ved normal dosering.

Ved normal dosering oppleves ingen bivirkning. Ved overdosering oppleves tilsetningens styrke reduserende.

**Dosering.**

Minimum : 0,2 % av bindemiddel  
Maksimum : 4,0 % av bindemiddel

Med bindemiddel menes innholdet av sement og øvrige pozzolaner i

betongblandingen.

**Bruksanvisning.**

HYDROFIX kan tilsettes blandevannet men det anbefales at HYDROFIX tilsettes etter at blandevannet er tilsatt, og at HYDROFIX går inn sammen med øvrige tilsetninger.

**Kompatibilitet.**

HYDROFIX må ikke blandes med andre tilsetninger men gå inn separat over pumpe eller manuelt tilsatt.

HYDROFIX **må ikke** under noen omstendigheter tilsettes tørre materialer.

**Forpakning.**

- 25 liters kanne
- 200 liters fat
- 1000 liters palletank.
- Bulk.

**Lagring.**

HYDROFIX skal oppbevares frostfritt, men best mellom + 10 °C og maksimum + 25 °C. i original emballasje, ved fore-skreven temperatur, er holdbarheten 6 måneder.

Omrøring anbefales.

**Sikkerhetstiltak.**

Se eget hms datablad.