

Luftdemper – anvendes til å redusere luftinnholdet i mørtel og betong.

Tekniske data:

Produkt:	Luftdemper	pH verdi:	5-8
Aktiv komponent:	Kopolymer	Ekvivalent Na ₂ O:	< 0,05
Tørrstoff:	6% ± 1%	Kloridinnhold:	< 0,01
Densitet:	1,01 ± 0,02 kg/l		
Utseende:	Melkehvitt væske		

Egenskaper

Luftdemper reduserer luftinnholdet i mørtel og betong.

Bruksanvisning

Luftdemper tilsettes blandingen sammen med de øvrige tilsetningsstoffer og etter tilsetning av ca. 80% av vannet. Kan også doseres rett i betonbilen (skru betongen helt bakerst, og doser rett ned på betongen).

Dosering

Maksimum: 0,05 vekt % av sement – pozzolan. Ofte kan en mengde på 10-20 gram pr m³ betong redusere luftinnholdet med 2-4%. Dette må testes i hvert enkelt tilfelle. Forskjellige sementer og sammensetninger gir store forskjeller.

Oppbevaring

Luftdemper skal oppbevares ved minimum +10°C og maksimum +25°C.

Ved foreskrevet temperatur i original emballasje er holdbarheten 12 måneder.

Levering

25 l kanne
200 l fat

Sikkerhetstiltak

Se produktets sikkerhetsdatablad