

TILSETNINGSSTOFF FOR UNDERVANNSTØPING.**Tekniske data:**

Farge og form:	Gullbrunt pulver.	Kloridinnhold:	< 0,15 %.
Tørrestoffinnhold v/105°C:	95,6 %.	Densitet:	ca. 0,8 kg/l (bulk).

Produktbeskrivelse.

Rheomac UW 401 er et tilsetningsstoff i pulverform, spesielt laget for undervannsstøp. Rheomac UW 401 øker betongens stabilitet og motvirker utvasking.

Bruksområder.

Rheomac UW 401 anbefales til alle typer betong som skal benyttes under vann.

Egenskaper.

Rheomac UW 401 beholder betongens bearbeidbarhet, gode tetthet og homogenitet ved undervannsstøping også ved sterk strøm i vannet.

Den motvirker separasjon og utvasking av betongen.

Dosering.

Betongen proposjoneres i henhold til Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 5.

Dosering er 0,25 – 0,75 kg/100 kg sement

Anbefalt dosering er 2,0 kg pr m³ betong.

Doseringsmengden kommer an på arbeidets art, høyde og styrke i vannstrømmen.

Forpakning.

Rheomac UW 401 leveres i 10 kg sekker

Lagring.

Rheomac UW 401 lagres i tette sekker og oppbevares på et tørt sted.