

**VANNTETTENDE STOFF TIL SEMENT- OG KALKBASERTE BETONG- OG MØRTELBLANDINGER.****Tekniske data:**

<b>Konsistens:</b>	Pulver.	<b>Ekvivalent Na<sub>2</sub>O:</b>	< 0,01%.
<b>Farge:</b>	Hvit	<b>Kloridinnhold:</b>	< 0,01%
<b>pH-verdi:</b>	12,0 + 1,0.		

**Produktbeskrivelse.**

STERAMENT reagerer ikke med vannet i betong blandingen eller tilslags materialet.

STERAMENT inngår som et fast stoff i blandingen. Virkningen skjer fysisk slik at alle partikler belegges med produktet.

**Bruksområder.**

STERAMENT bør benyttes til alle fargede betonger og mørtler, STERAMENT forsterker farven, samtidig med at kalkutblomstring forhindres i vid utstrekning.

**Egenskaper og fordeler.**

STERAMENT virker vanntettende i sement- og kalkbaserte betong- og mørtelblandinger. Ved bruk i farget betong og mørtel vil Sterament gjøre fargen klarere.

Blandetiden økes ikke ved bruk av STERAMENT, og avbindingstiden endres ikke, eller kun minimalt ved normal dosering.

Ved normal dosering oppleves ingen bivirkning. Ved overdosering oppleves tilsetningens styrke reduserende.

**Dosering.**

Minimum : 0,1 % av bindemiddel  
Maksimum : 4,0 % av bindemiddel

Med bindemiddel menes innholdet av sement og øvrige pozzolaner i betongblandingen.

**Bruksanvisning.**

STERAMENT tilsettes sammen med tørre materialer.

Ved overdosering kan en påregne styrkereduksjon

**Kompatibilitet.**

STERAMENT går sammen med BASF's andre tilsetningsstoffer.

**Forpakning.**

- 20 kg sekker

**Lagring.**

STERAMENT skal oppbevares frostfritt, men best mellom + 10 °C og maksimum + 25 °C. i original emballasje, ved fore-skreven temperatur, er holdbarheten 6 måneder.

**Sikkerhetstiltak.**

Se eget hms datablad.