

Fargestoff til innfarging av sement- og kalkbundene materialer som betongelementer, ferdigbetong, mørteler, belegningsstein og andre betongvarer.

Tekniske data:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produkt | Fargepulver |
| Aktiv komponent: | Titanoxid |
| Tørrstoffinnhold: | 100% |
| Vannoppløselig klorid: | <0,5% |
| Kloridinnhold: | <0,01% |
| Ekvivalent Na ₂ O: | Ca. 0,17% |
| Densitet: | 3,8 kg/l |
| Bulkdensitet: | Ca. 0,9 kg/l |
| pH-verdi: | 7-9 (slamming) |
| Partikkelstørrelse: | 0,1-0,8 µm |
| Utseende: | Hvit pulver |

Egenskaper

Pulverfarger gir pga den store finheten kraftig innfarging av materialet.

Dosering

Normal: 3-6% av bindemiddelinnholdet.

Bivirkning ved normaldosering: ingen

Bivirkning ved overdosering: styrkereduksjon.

Fargevirkningen avhenger blant annet av

- sementfarge
- tilslagetes farge
- vann/ment tall.

Fargene kan blandes innbyrdes.

Oppbevaring

Ved tørr oppbevaring er holdbarheten ubegrenset.

Produktet bør oppbevares ved minimum +50°C.

Forpakning

25 kg sekker

Se eget sikkerhetsdatablad