

PRIMER FOR EPICRYL GOLVBELEGG SYSTEM.**Tekniske data:**

<u>Flytende:</u>		<u>Herdet:</u>	
Viskositet ved 25°C	:100-130 mPa*s DIN 53214	Strekfasthet	:10,3 N/mm DIN 53455
Tetthet ved 25°C	:0,99 g/ml DIN 51757	Forlengelse ved maks fasthet	:0,62%
Brukstid/utførelses-tid v/20°C	:ca. 15 min.	Bruddforlengelse	:0,62%
Herdetid ved 20°C	:ca. 30 min.	Elastisitetsmodul	:1990 N/mm ²
Flammepunkt:	:+11,5 °C ISO 1516	Tetthet ved 20°C	:1,16 g/cm ³ DIN 53479

Produktbeskrivelse.

EPICRYL 101 P er en lavviskøs, fargeløs, to-komponent reaktiv harpiks basert på metyl metakrylat (MMA).

Bruksområde.

EPICRYL 101 P blir kun brukt som primer for Epicryl golvbelegg. Det må kun brukes som levert; må ikke fortynnes. EPICRYL 101 P er egnet for betong og sementbaserte avrettingsflater.

Egenskaper.

- Utmerket adhesjon til de fleste vanlige overflater.
- Også rask og sikker herding ved lave temperaturer.
- Gir god adhesjon til videre belegging.

Bruksanvisning.Forberedelse av overflaten.

Overflaten må være tørr, fast, solid og fri for støv, fett og olje. Sementslam og løse partikler må fjernes nøye ved for eksempel slyngrensing. Fett og olje, også fukt, kan fjernes ved flammerensing.

Miksing.

Før bruk må EPICRYL 101 P røres godt om for å oppnå en jevn fordeling av parafininnholdet i produktet. EPICRYL 101 P må blandes godt med Epicryl Herdepulver. Det må tas hensyn til at mengde katalysator pulver kommer an på overflatens temperatur:

ved 30°C	tilsett 1% av harpiksvekten
ved 20°C	tilsett 2% av harpiksvekten
ved 10°C	tilsett 4% av harpiksvekten
ved 0°C	tilsett 6% av harpiksvekten
under 0°C	tilsett 6% av harpiksvekten

Påføring.

Etter at katalysatoren har blitt blandet inn, helles primeren i striper og breids ut med en korthåret malingsrull. En tannet gummiskrape kan brukes for rask distribusjon av store mengder. Påfør ca. 300-500 g/m² avhengig av tetthet og porøsitet på overflaten.

Fortsett og påfør primer helt til metning oppstår for å oppnå en kontinuerlig harpiks hinne.

På ekstremt porøse overflater anbefales enda et strøk primer. Når en kontinuerlig

EPICRYL 101 P

harpikshinne har blitt oppnådd, spre ut tørket kvartssand (kornstr. 0,7-1,2 mm eller 0,3-0,7 mm) i den ennå våte primeren. Forbruk ca. 0,5 kg/m².

Forpakning.

EPICRYL 101 P leveres i 180 kg fat og 50 kg spann.

Lagring.

Ved opphold på kaldt og tørt sted i original pakninger kan produktet lagres i 6 mnd. Optimal lagringstemperatur er 15-20°C.