

NORMALTYPE HARPIKS BINDEMIDDEL SPESIELT FOR BRETTPÅFØRT EPICRYL GOLVSYSTEM.**Tekniske data:**

Flytende:		Herdet:	
Viskositet ved 25°C	:130-170 mPa*s DIN 53214	Strekfasthet	:14,9 N/mm ² DIN 53455
Tetthet ved 25°C	:1,98 g/ml DIN 51757	Forlengelse ved maks. fasthet	:5,1%
Brukstid/utførelses-tid	:ca. 15 min.	Bruddforlengelse	:88%
Herdetid ved 20°C	:ca. 40 min.	Elastisitetsmodul	:453 N/mm ²
Flammepunkt	:+11,5 °C ISO 1516	Tetthet ved 20°C	:1,11 g/cm ³ DIN 53479

Produktbeskrivelse.

EPICRYL 205 M er en medium viskøs, fargeløs, to-komponent reaktiv harpiks basert på metyl metakrylat (MMA).

Bruksområde.

EPICRYL205 M er et bindemiddel for golvbelegg. Den egner seg godt for EPICRYL TR system. System som bruker EPICRYL 205 M som et grunnbindemiddel må alltid forbehandles med en EPICRYL lakk (for eksempel Epicryl 301). EPICRYL 205 M er en normaltype harpiks; den må ikke brukes i områder med mye vann, i slike situasjoner anbefaler vi EPICRYL 203.

Egenskaper.

- En normaltype harpiks.
- Gode herdebetingelser.
- God kjemisk- og slitasje-motstanddyktighet.
- Enkel og påføre.
- Kan benyttes både ved tørre og våte områder.
- Kan benyttes både ute og inne

Bruksanvisning.Forberedelse av overflaten.

Området som skal påføres må forbehandles med en EPICRYL primer (for eksempel EPICRYL 101 P) inkludert sandpåføring. Overflaten må være tørr, fast, solid og fri for støv, fett og olje. Sementslam og løse partikler må fjernes nøye ved for eksempel slyngrensing. Fett og olje, også fukt, kan fjernes ved flammerensing.

Miksing.

Før bruk må EPICRYL 205 M røres godt om for å oppnå en jevn fordeling av parafininnholdet i produktet EPICRYL 205 M blandes godt med EPICRYL herdepulver i følge retningslinjer nedenfor. Det må tas hensyn til at mengde katalysator pulver kommer an på overflatens temperatur:

ved 30°C	tilsett 1% av harpiksvekten
ved 20°C	tilsett 2% av harpiksvekten
ved 10°C	tilsett 4% av harpiksvekten
ved 0°C	tilsett 5% av harpiksvekten
under 0°C	tilsett 5% av harpiksvekten.

EPICRYL 205 M

Påføring.

Materialforbruket og påføringsmetode er avhengig av hvilken EPICRYL system EPICRYL 205 M harpiks brukes til.

Forpakning.

EPICRYL 205 M leveres i 180 kg fat og 50 kg spann.

Lagring.

Oppbevart kaldt og tørt i original pakninger kan produktet lagres i 6 mnd. Optimal lagringstemperatur er 15-20°C.

Sikkerhetstiltak

Beskyttelsesklær, hansker og briller må brukes i løpet av miksing og påføring av EPICRYL 205 M.

Hvis kontakt med øyer, skyll godt og kontakt lege. Hvis kontakt med hud, vask godt med vann og såpe.

EPICRYL 205 M er brannfarlig. Unngå all form for varme. **Røyking er forbudt.**

Utstyret som brukes må være eksplosjonsmotstandsdyktig.