

**TOPPLAG FOR EPICRYL GOLVSYSTEM I TØRRE OMRÅDER SOM KREVER
KJEMISK MOTSTAND.****Tekniske data:**

Flytende:		Herdet:	
Viskositet ved 25°C	:70-90 mPa*s DIN 53214	Strekfasthet	:40 N/mm ² DIN 53455
Tetthet ved 25°C	:0,99 g/ml DIN 51757	Forlengelse ved maks. Fasthet	:1,7 %
Bruktid/utførelses-tid v/20°C	:ca. 15 min.	Bruddforlengelse	:1,7 %
Herdetid ved 20°C	:ca. 30 min.	Elastisitetsmodul	:3140 N/mm ²
Flammepunkt	:+11,5 °C ISO 1516	Tetthet ved 20°C	:1,19 g/cm ³ DIN 53479

Produktbeskrivelse.

EPICRYL 301 TC er en lavviskøs, UV-resistent, to-komponent reaktiv harpiks basert på metyl metakrylat (MMA). Som væske har den en blåviolett farge. Etter polymerisasjon forsvinner fargen.

Bruksområde.

EPICRYL 301 TC benyttes i tørre områder der det kreves høy motstand mot slitasje og kjemikalier.

Merk.

Et stadig vannløp kan resultere i en hvit misfarging av EPICRYL 301 TC lakk. I slike tilfeller anbefaler vi bruk av EPICRYL 305.

Egenskaper.

- Herde- og slitasje motstandsdyktig.
- Utmerket kjemisk motstandsdyktighet.
- Enkel å påføre.
- Brukes til tungtrafikk områder.

Bruksanvisning.**Forberedelse av overflaten.**

Overflaten må være tørr, ren og fri for støv og fett.

Alle beleggsystem må herdes fullstendig og kjøles ned. Som et generelt prinsipp all EPICRYL golvbelegg kan gjenforsegles med samme EPICRYL topplag uten problem.

Miksing.

Før bruk må EPICRYL 301 TC røres godt om for å oppnå en jevn fordeling av parafininnholdet i produktet. EPICRYL 301 TC blandes godt med EPICRYL Herdepulver i følge retningslinjer nedenfor. Det må tas hensyn til at mengde katalysator pulver kommer an på overflatens temperatur:

ved 30°C	tilsett 1,0% av harpiksvekten
ved 20°C	tilsett 1,5% av harpiksvekten
ved 10°C	tilsett 3,0% av harpiksvekten
ved 0°C	tilsett 5,0% av harpiksvekten
under 0°C	tilsett 5,0% av harpiksvekten

Påføring.

Like etter at katalysatoren har blitt rørt inn, tømmer blandingen i striper på golvet og fordeles med en korthåret malingskost. For å unngå mikrobobler er det nødvendig å velge små områder til påføring. Påføres i

EPICRYL 301 TC

en tykkelse på ikke mer enn 400 microns. Hvis det ønskes et tykkere belegg må dette legges i to omganger.

Forbruket av EPICRYL 301 TC topplag er mellom 0,3 – 0,8 kg/m² beroende på tettheten og ujevnheten på underlaget.

Forpakning.

EPICRYL 301 TC leveres i 180 kg fat og 50 kg spann.

Lagring.

Oppbevart kaldt og tørt i originalpakninger kan produktet lagres i 6 mnd. Optimale lagrings-temperatur er 15-20°C.

Sikkerhetstiltak.

Beskyttelsesklær, hansker og briller må brukes i løpet av miksing og påføring av EPICRYL 301 TC.

Hvis kontakt med øyer, skyll godt og kontakt lege. Hvis kontakt med hud, vask godt med vann og såpe.

EPICRYL 301 TC er brannfarlig. Unngå all form for varme. Røyking er forbudt. Utstyret som brukes må være eksplosjonsmotstandsdyktig.