

NORMALTYPE TOPPLAG FOR EPICRYL GOLVSYSTEM.**Tekniske data:**

<u>Flytende:</u>		<u>Herdet:</u>	
Viskositet ved 25°C	:70-90 mPa*s DIN 53214	Strekfasthet	:42 N/mm ² DIN 53455
Tetthet ved 25°C	:1,00 g/ml DIN 51757	Forlengelse ved maks. fasthet	:2,9%
Bruktid/utførelses-tid	:ca. 10 min.	Bruddforlengelse	:4,0%
Herdetid ved 20°C	:ca. 30 min.	Elastisitetsmodul	:2600 N/mm ²
Flammepunkt	:+11,5 °C ISO 1516	Tetthet ved 20°C	:1,18 g/cm ³ DIN 53479

Produktbeskrivelse.

EPICRYL 305 TC er en lavviskøs, elastisk, UV-resistent, to-komponent reaktiv harpiks basert på metyl metakrylat (MMA). Som væske har den en blåviolett farge. Etter polymerisasjon forsvinner fargen.

Bruksområde.

EPICRYL 305 TC benyttes som toppplakk på akrylbelegg som industrigolv til de fleste typer formål.

EPICRYL 305 TC er aktuell som toppplakk innenfor verkstedindustrien samt tørre industrilokaler med høy belastning.

Egenskaper.

- Kan brukes til flere formål som tettemiddel.
- Motstandsdyktig mot vann.
- God motstandskraft mot mange kjemikalier.
- Gode herdebetingelser.
- Anvendes både på tørre og våte områder.
- Kan benyttes både ute og inne.

Bruksanvisning.**Forberedelse av overflaten.**

Overflaten må være tørr, ren og fri for støv og fett. Alle beleggsystem må herdes fullstendig og kjøles ned. Som et generelt prinsipp all EPICRYL golvbelegg kan gjenforsegles med samme EPICRYL topplag uten problem.

Miksing.

Før bruk må EPICRYL 305 TC røres godt om for å oppnå en jevn fordeling av parafinnholdet i produktet. EPICRYL 305 TC blandes godt med EPICRYL Herdepulver i følge retningslinjer nedenfor. Det må tas hensyn til at mengde katalysator pulver kommer an på overflatens temperatur:

Ved 30°C tilsett 0,6% av harpiksvekten.
ved 20°C tilsett 1,0% av harpiksvekten.
ved 10°C tilsett 1,5% av harpiksvekten.
ved 0°C tilsett 3,0% av harpiksvekten.
under 0°C tilsett 5,0% av harpiksvekten.

Et samsvarende pigmentpulver kan brukes for å få farge på EPICRYL 305 TC.

EPICRYL 305 TC

Påføring.

Like etter at katalysatoren har blitt rørt inn, tømmer blandingen i striper på golvet og fordeles med en korthåret malingskost. For å unngå mikrobobler er det nødvendig å velge små områder til påføring.

Forbruket av EPICRYL 305 TC topplag er mellom 0,3 – 0,5 kg/m² beroende på tettheten og ujevnheten på underlaget.

Forpakning.

EPICRYL 305 TC leveres i 180 kg fat og 50 kg spann.

Lagring.

Oppbevart kaldt og tørt i original pakninger kan produktet lagres i 6 mnd. Optimal lagrings-temperatur er 15-20°C.

Sikkerhetstiltak.

Beskyttelsesklær, hansker og briller må brukes i løpet av miksing og påføring av EPICRYL 305 TC.

Hvis kontakt med øyer, skyll godt og kontakt lege. Hvis kontakt med hud, vask godt med vann og såpe.

EPICRYL 305 TC er brannfarlig. Unngå all form for varme. Røyking er forbudt. Utstyret som brukes må være eksplosjonsmotstandsdyktig.