

TO KOMPONENT PRIMER FOR BETONG GULV**Tekniske data:**

Blandingsforhold :		Det praktiske forbruket for et stålglattet og slyngrenset gulv er ca 4 – 5 m ² /liter.
Plastdel	:2 volumdeler	Tåler lett trafikk ved + 23 °C :etter 16 timer.
Herder	:1 volumdel	Overmalingsbar med EPIREX 100, 200, 400, 500 eller 150 H som følger i tabell:
Bruktid ved + 23 °C	: blanding oppbevart i blandekaret; ca. 20-30 min.	
Tørrstoffinnhold.	: Ca. 100 volum- %	
Forbruk :		
Verdiene er avhengige av betong-overflatens grovhet/ ruhet og porøsitet(oppsugingsevne).		

	+ 10 °C	+ 23 °C
Min	Etter 36 timer	Etter 8 timer
Max	Etter 60 timer	Etter 24 timer

Fortynning og rengjøring av redskaper gjøres med EPIREX SOLV.
Glansen på primeren etter tørking er høy blank.

Produktbeskrivelse.

EPIREX 306 PRIMER benyttes som grunning under epoxy belegninger og epoxy masser.

EPIREX 306 PRIMER kan også benyttes for å beskytte nye betong gulv for å hindre ned-smussing o.l under installasjon av maskiner etc.

Normalt vil golvene ferdigbehandles etter installasjoner er gjort.

Spesial egenskaper:

EPIREX 306 PRIMER kan benyttes på nystøpt 2 - 3 døgn gammel betong overflate.

EPIREX 306 PRIMER er bestandig mot vann, kjemikalier, oljer, fett og bensin. Lakken har en meget god resistens mot slitasje. EPIREX 306 PRIMER kan også benyttes for å bedre betongens herdefase.

Bruksanvisning.

Ett nytt betong gulv skal være rent og fritt for sement hud i overflaten før applisering av lakken.

På et stålglattet gulv fjernes sement huden best ved bruk av fresing, slyngrensing eller sliping. Sliping bør utføres som våtsliping i sammen-heng med golvet utstøping.

Etter fjerning av sement huden må golvet rengjøres omsorgsfullt. Ved applisering av lakken bør luftens, betongoverflaten og lakkens temperatur være over 10 °C, og den relative luftfuktighet under 80 %

Priming:

Etter sammenblanding helles primeren ut på golvet og dras ut ved hjelp av en mohair rull. Det benyttes en rikelig mengde slik at hele underlaget får et enhetlig lakk skikt. Antall grunninger er avhengig av overflatens kvalitet. Det skal ikke forekomme fritt vann på overflaten Ved applisering på nystøpt 2 – 3 døgn gammel betong må man ikke fortygne primeren mer enn 15 %.

Sikkerhetstiltak.

Se produktets HMS-datablad.