

**Sementbasert hardbetong som inneholder korund og naturlig kvarts som tilslag.  
Tørr strø materiale****Tekniske data:**

Form : Grått pulver, klar til bruk	Kjemisk motstand er middels til lav grunnet sementinnhold. Dette gjelder syrer og salter som angriper sement
Kornstørrelse : 0-4 mm	
Trykkfasthet : 1 døgn 40 MPa	
: 28 døgn 85 MPa	
E-modul : 29,0 GPa	
Mohr hardhet : 7,0 - 8,0	

**Produktbeskrivelse:**

MASTERTOP 450 er en blanding av meget harde steinkorn og korund til strøing på fersk betong.

**Bruksområde:**

MASTERTOP 450 anbefales på alle industrigolv utsatt for både lett og tung trafikk:

- mekanisk industri og bilverksteder
- samlefabrikker innen bilindustri
- lagerområder og ferdselsveier i metallindustri
- flyhangarer
- lagringsområder utsatt for tunge laster
- trykkerier
- tørrsoner i papirfabrikker

MASTERTOP 450 anbefales spesielt der det er:

- sterkt slitende ferdsel
- harde og gjentatte støt
- strenge krav til bestandighet og driftskostnader
- krav om beskjedne vedlikeholds- og kostnader og støvavstøtende egenskaper.

**Merk.**

For område utsatt for syrer, salter og andre produkter som angriper sementen, ta kontakt med BASF Construction Chemicals Norways representant.

**Egenskaper og fordeler:**

- høy motstandsdyktighet mot inntrengning av oljer, fett, bensin og løsningsmidler
- høy slitestyrke
- motstandsdyktig mot avisingssalter
- lett å påføre
- lett å vedlikeholde og rengjøre
- stort fargevalg (ta kontakt med BASF Constructing Chemicals Norway)

**Forpakning:**

MASTERTOP 450 leveres i fuktbestandige sekker à 25 kg. Produktet skal ikke brukes hvis sekken er skadet.

**Lagring:**

Oppbevares tørt og frostfritt. Produktet kan lagres i 18 mnd. i originalemballasjen.

# Mastertop 450

## **Sikkerhetstiltak:**

Skal ikke brukes på betong som inneholder kalsiumklorid, eller som inneholder salt eller saltvann.

Skal ikke brukes på betong som inneholder mer enn 3% innblandet luft.

Dette er et sement basert produkt som kan virke irriterende. Unngå kontakt med øyne og langvarig kontakt med huden. Vask i tilfelle med mye vann og tilkall lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

BASF Construction Chemicals Norway anbefaler at det tas kontakt med våre representanter før arbeidet starter slik at råd og veiledning kan bli gitt på en best mulig måte.