

Tidligere Conipur 258

1-komponent polyurethanbelegg.**Tekniske data:**

Farge:	Kieselgrå/ Standardfargekart	Herdetid-belastbar:	ca. 2 døgn (v/60%RF og +20°C)
Densitet:	ca. 1,3 kg/l	Reaksjonstemperatur:	fra +5°C - +40°C
Herdetid- støvtørr:	ca. 30 min. (v/60%RF og +20°C)	Relativ luftfuktighet:	40 – 90 %
Herdetid-kan gås på:	ca. 2 timer (v/60%RF og +20°C)	Trekkstyrke:	ca. 4,5 Mpa
		Bruddforlengelse:	ca. 200%

Produktbeskrivelse.

CONIPUR TC 458 er et nesten løsningsmiddelfritt 1-komponent polyuretanbelegg som f.eks. kan anvendes som toppforsegling på parkeringsdekke. Den gir en UV-bestendig, elastisk, kjemikalie- resistent og slitesterk forsegling.

Bruksområde.

CONIPUR TC 458 brukes som et – eller flerlags gulvbelegg i forbindelse med parkeringsdekke med f.eks. istrødd kvartssand. CONIPUR TC 458 er brannhemmende.

Underlaget.

Underlagetstemperaturen skal ligge mellom +5°C og +40°C.

CONIPUR TC 458 påføres overflaten som er på forhånd grunnet. Underlaget skal være bæredyktig, fast, tørt, lett ru, fritt for løse deler såvel som vedheftshindrende lag av olje, fett, gummi, maling el.l.

Avtrekkstyrken i underlaget skal være minst 1,5 Mpa. Hvis underlaget er blitt tilsmusset eller beleggingstidspunktet er overskredet, skal det renses og/eller slipes, freses, slyngrenses eller høytrykksspyles. Såvel forarbeid som herding foregår ved underlags- og omgivelsestemperaturer

minst 3°C over den aktuelle duggpunktstemperatur.

Forarbeid.

CONIPUR TC 458 forbehandles med rull eller airless sprøyte. Under arbeidet skal man være oppmerksom på at man holder en avstand på min. +3 °C til duggpunktet. Ventetiden før påføring av det andre laget avhenger av den aktuelle påføringsmengde og av de klimatiske betingelser.

Støvtørr etter ca. 30 min., kan gås på etter ca. 2 timer og belastes fullt ut etter ca. 2 døgn. (v/+20 °C og 60 % RF)

Forpakning.

30 kg spann

Lagring.

Produktet har en lagerholdbarhet på 6 mnd. i tett lukket originalemballasje ved kjølig og tørr oppbevaring.

Kjemisk bestandighet.

CONIPUR TC 458 er værbestandig. CONIPUR TC 458 har utmerket syre- og alkali-bestandighet, også i største utstrekning mot aromatisk løsningsmiddel, alkohol og ester.

Sikkerhetstiltak.

Symbol: Xn, Helseskadelig, N, Miljøskadelig

Inneholder: Isophorondiisocyanat

Brannfarlig. Farlig ved innånding. Kan gi overfølsomhet ved innånding og ved kontakt med huden. Giftig for organismer som lever i vann; kan forårsake uønsket langtidsvirkninger i vannmiljøet. Unngå innånding av gass/ røyk/damp/aerosol tåke. Unngå kontakt med huden. Kommer stoffet i øynene, skyll straks grundig med vann og lege kontaktes. Bruk egnet beskyttelseshansker under arbeidet. Må kun brukes på steder med god ventilasjon. Unngå utslipp i miljøet.