

MEYCO MS 658

Sikkerhetstiltak.

Unngå kontakt med øyne og langvarig kontakt med huden. Hvis dette skjer, skyll godt med vann og kontakt lege. For videre informasjon, se produktets sikkerhetsdatablad.



1111

BASF Construction Chemicals

Norway

Granerud Industriområde

NO – 2120 Sagstua

1111-CPD-0034

Meyco MS 658

Mikrosilika slurry

NS-EN 13263-1:2009

Maksimum kloridinnhold: < 0,1 %

Maksimum alkalieinnhold: < 0,6 %

Helseskadelige bestanddeler: ingen

MIKROSILIKA SLURRY.**Tekniske data:**

Form:	Væske.	Tørstoffinnhold:	20% +2,5%
Farge:	Grå.	Kloridinnhold:	< 0,1%
Spesifikk overflate:	15 - 35 m ² /gram	Alkalieinnhold(vektprosent):	< 0,6%
Densitet:	1,13 ± 0,1 kg/l.	pH:	4 - 7

Produktbeskrivelse.

MEYCO MS 658 er en raffinert silika slurry som benyttes som tilsetning i betong og sement suspensjoner. MEYCO MS 658 må brukes i kombinasjon med et plastifiseringsmiddel. MEYCO MS 658 er en mikrosilika med høy kvalitet, godkjent som en betongtilsetning i følge norske og internasjonale standarder.

Bruksområde.

- Selvkomprimerende betong.
- Pumpe betong.
- Høyfast betong.
- Undervannsbetong.
- Betong med lavt sementinnhold.
- Injeksjons suspensjoner.
- Sprøytebetong, både våt og tørr.

Egenskaper.

- Vesentlig forbedret motstandsdyktighet mot kjemiske og mekaniske påvirkninger.
- Redusert permeabilitet.
- Hindrer vannutskillelse i fersk betong.
- Økte fastheter.
- Reduserer "bleeding" i injeksjons suspensjoner.
- Reduserer dosering av aksellerator ved sprøyting.

Bruksanvisning.Blanding:

MEYCO MS 658 tilsettes betongen sammen med vannet. Ved tørrsprøyting blandes MEYCO MS 658 i vannet i munnstykket. Ved injeksjon tilsettes MEYCO MS 658 i colloid mixeren.

Forbruk.

Den anbefalte doseringen av MEYCO MS 658 er 2-20% av vekten på bindemiddelet i betong og injeksjons suspensjoner. Kontakt lokal BASF representant for nærmere veiledning.

Forpakning.

MEYCO MS 660 leveres i følgende forpakninger:

- 1000 kg containere
- Bulk.

Lagring.

Minimum lagringstemperatur for MEYCO MS 658 er +5 °C. Hvis produktet fryser, må det kasseres. MEYCO MS 658 må omrøres godt før bruk.

Produktet kan lagres i ca. 3 mnd. hvis det blir oppbevart i lukkede containere og under nevnte betingelser.