

BETONGFORBEDRER.**Tekniske data:**

Konsistens:	Væske.	pH-verdi:	8,75± 1,25.
Farge:	Melkehvit.	Viskositet:	150 ±25 mPas.
Tørrstoffinnhold:	40 ±2,5%.	Kloridinnhold:	<0,1%.
Densitet:	~ 0,95		

Produktbeskrivelse.

MEYCO TCC 735 er et tilsetningsstoff med mange anvendelser, som forbedrer kvaliteten av sprøytebetong, både i plastisk og herdet tilstand.

Den unike sammensetningen av MEYCO TCC 735 sikrer en forbedret hydratisering av sementen.

Som igjen bidrar til redusert svinn, hefffasthet mot underlaget øker og både densitet og trykkfasthet bedres.

Betongforbedreren MEYCO TCC 735 er testet med gode resultater både i laboratorier og på byggeplasser.

Bruksområde.

- Alle slags anvendelser innenfor våtsprøyting av betong.
- I ordinær betong, og spesielt ved høye temperaturer.
- I betong med spesielt lavt sementinnhold.
- Betong med ufordelaktig siktekurve for tilslaget, eller manglende finstoff.

Egenskaper.

- Erstatning eller supplement til membranherdner
- Forbedret sementhydratisering.
- Redusert svinn.
- Økt hefffasthet mellom lag og mot underlaget.
- Forbedret mobilitet og pumpbarhet.
- Økt densitet og sluttfasthet.
- Redusert permeabilitet.

Andre anbefalte kombinasjoner.

MEYCO TCC 735 kan brukes med alle sementer, mikrosilika og andre pozzolaner. MEYCO TCC 735 bør alltid brukes sammen med Glenium 151, Glenium 51 og Glenium Sky.

MEYCO TCC 735 må ikke brukes i kombinasjon med tilsetningsstoffer som inneholder beta naftalen sulfonat (BNS), da dette kan føre til øyeblikkelig slumtapp. Vennligst kontakt BASF Construction Chemicals Norway for nærmere opplysninger.

Dosering.

MEYCO TCC 735 tilsettes med en standard dosering på 2,5 kg/m³ betong, uavhengig av mengde sement i betongen. Spesielle betingelser kan likevel kreve høyere eller lavere mengde tilsats og dette bør fastsettes på basis av prøving.

MEYCO TCC 735

Bruksanvisning.

MEYCO TCC 735 må røres godt om før bruk. Dette gjøres enklest ved å rulle tønnene. Produktet er klart til bruk og kan doseres sammen med tilsatt vann til betongen, med normalt utstyr for dosering av tilsetningsstoffer til betong. Best effekt av MEYCO TCC 735 oppnås når produktet tilsettes sammen med de siste 20 % av vannet.

Skal produktet pumpes, kontakt BASF for valg av pumpetype.

Forpakning.

- Kanner.
- 210 l fat.
- 1000 l containere.
- Tank.

Lagring.

MEYCO TCC 735 må lagres ved mellom +5 °C og +50 °C.

Produktet tåler ikke frost.

Hvis produktet oppbevares i lukkede originalbeholdere innenfor nevnte temperaturområde, har MEYCO TCC 735 en lagringsstabilitet på minst 6 måneder.

Sikkerhetstiltak.

Produktet inneholder komponenter som kan være irriterende.

Unngå kontakt med øynene og langvarig kontakt med hud.

Hvis det oppstår kontakt med øynene, vask grundig med vann og søk lege for kontroll.

For ytterligere informasjon vises det til HMS datablad for produktet.